

Rival è un
marchio di

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

Colorificio
Sammarinese
SpA

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com



31599001 R010 UNIVERSAL SPECIAL QUARZ BIANCO BASE microrivestimento al quarzo con antialga, acrilico



Microrivestimento al quarzo con antialga, acrilico, riempitivo, dotato di ottima resistenza agli agenti atmosferici, ottimo potere mascherante, massima resistenza del tono colore anche in climi aggressivi.



Data di revisione 08/07/2021

Composizione Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilstirenica.
Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.FB

Proprietà principali

- traspirante
- elevato punto di bianco
- opaca

Impieghi Come rivestimento protettivo e decorativo per facciate di costruzioni all'interno e all'esterno

Colore Bianco base, basi Colormaker.
Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)			1,580 ± 0,050
pH			9,10 ± 0,20
Granulometria	UNI EN 1062-1	µm	150 Classe S2
Aspetto del film			opaco
Impermeabilità all'acqua (assorb. cap.)	UNI EN 1062-3		Classe W3 (bassa permeabilità)
Permeabilità al vapore acqueo	UNI EN ISO 7783		Classe V2 (media permeabilità)
Essiccazione fuori polvere		min	20
Essiccazione al tatto		min	40-60
Essiccazione in profondità		ore	24
Sovraverniciabilità		ore	6-8

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%

. Metodo di applicazione Rullo, pennello

Rival è un marchio di
Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino
Colorificio Sammarinese SpA
T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453
colorificio@colsam.com
colsam.com

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944



. Diluente	Acqua
. Diluizione	Rullo 10-15%, pennello 15-20%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	10-13 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI, OMOGENEI, FINITI A CIVILE

Accertarsi che la superficie sia asciutta e pulita, stagionata da almeno 30 giorni. In ogni caso è consigliata una mano di fissativo isolante all'acqua: FA01 FISSACRIL FORTE.

Per migliorare la protezione del muro si consiglia di applicare una mano di FA02 Isolmur Quarz opportunamente diluito. Attendere per l'asciugatura del primer e applicare 2 mani, distanziate 8-10 ore una dall'altra, di R01 UNIVERSAL SPECIAL QUARZ come finitura.

SUPPORTI GIA' TINTEGGIATI O PARZIALMENTE DEGRADATI, A BASE DI CALCE, CEMENTO O CON MALTA BASTARDA

Se la vecchia pittura è di qualità e ben ancorata al supporto, rimuoverla polvere e procedere come per i supporti nuovi. Se la vecchia pittura è scrostata o sfarina, asportare le parti incoerenti con idrolavaggio o sverniciatura e nel caso di superfici con presenza di muffe applicare BIOSISTEM TITANSAN (attendendo 24-36 ore) e procedere con lavaggio con idropulitrice a caldo. Consolidare con una mano di FA12 RIVALFIX pronto all'uso. Procedere poi come per il muro nuovo.

**per i casi specifici consultare la scheda ciclo

Note	Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.
Conservazione	Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.
Avvertenze	Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006	C/A - , massimo 40 G/L(2010). Valore massimo C.O.V.contenuto in R010 UNIVERSAL SPECIAL QUARZ BIANCO BASE pronto all'uso: 8.600 g/l.
--	--

Voci di Capitolato	Applicazione di 2 mani di R010 UNIVERSAL SPECIAL QUARZ BIANCO BASE microrivestimento al quarzo con antialga, acrilico, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.
---------------------------	--

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
