

S27 LIGHT PUTTY YELLOW

Stucco per metalli a medio peso specifico

A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:

Stucco a base di resine poliestere insature e cariche speciali studiate appositamente per avere un medio peso specifico. Il suo comportamento generale è come quello di un ottimo stucco per metalli, ma la sua particolare composizione gli dona molti ed evidenti miglioramenti.

Minima permeabilità all'umidità con maggiore resistenza all'esterno e più forte potere adesivo.

Maggiore carteggiabilità, elasticità e resistenza all'urto. Non aggiunge peso ai manufatti dove la leggerezza è importante come nei settori nautica, aeronautica, veicoli industriali, autobus, ecc.

Durante la carteggiatura si ha una maggiore quantità di materiale asportato a particelle grosse con una notevole riduzione di polvere dispersa nell'ambiente. Il VOC del prodotto pronto all'uso misurato secondo ISO 11890 risulta inferiore ai 250 g/l, limite di categoria dettato dalla Normativa Europea 2004/42

B) NOTE TECNICHE

Composizione:	Resine poliestere insature e cariche speciali
Peso specifico:	1.25 ± 0,05 kg/l
Colori disponibili:	Giallo chiaro
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

C) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO :



* Ferro, lamiera d'acciaio, plastiche (poliesteri rinforzato con fibre di vetro)

* Vernici Originali o vecchie verniciature ben consolidate



* Pulire bene la superficie da trattare con Antisil V09 e assicurarsi che sia asciutta e priva di silicone, cere, grassi e sostanze estranee in genere

* Su fondi o smalti carteggiare e pulire la superficie prima di stuccare.

D) AVVERTENZE:

* Miscelare accuratamente lo stucco con il 1-3% di induritore in pasta. Evitare l'uso di una dose eccessiva di induritore perché potrebbero generarsi macchie di perossido in fase di verniciatura.

* Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C.

* Conservare in luogo fresco ed asciutto.

S27 LIGHT PUTTY YELLOW
Scheda N
S27
E) LAVORAZIONE :

1-3% induritore in pasta potlife 4-6' a 20° C.

applicazione a spatola

< 30' a 20° C.

4-5' a 1 mt.

**P60-P120 sgrossatura
P180-P220 rifinitura**
F) PULIZIA DEGLI ATTREZZI :

* Con diluente nitro o da lavaggio.

G) PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE :

Fondo Riempitivo F01 UV
Stucco Spray Poliestere F18
Fondi PUR F30, F31, F32, F33, F35 3 F36
Fondi Acrilici F56, F57, F58, F59, F77, F78, F76, F79

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità' del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.