



WAXOUT FORTE

IL DECERANTE
PER ASPORTARE CERE
E VECCHI TRATTAMENTI

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

WAXOUT FORTE è il decerante per sciogliere e asportare cere naturali e sintetiche, cere siliconiche ed in pasta, cere metallizzate e resine acriliche all'acqua, cere miste ad olio di lino (utilizzate nel trattamento del cotto e di manufatti) per riportare le superfici grezze e porose. WAXOUT FORTE è ideale per asportare isolanti di posa provvisori (ISOLCOTT) e protettivi cerosi antigraffio, usati per proteggere i manufatti nell'imballaggio e durante il trasporto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

WAXOUT FORTE può essere impiegato per tutti i cotti, klinker, gres, pietra, pavimenti ceramici, gres porcellanato, linoleum, bullonato in cloro caucciù, parquet e per il lavaggio di superfici non resistenti agli acidi (marmi e gres porcellanato lappato lucidi, ardesia, ecc.).



PERICOLO

SCHEMA DI APPLICAZIONE

RECUPERO DI PAVIMENTAZIONI TRATTATE E CERATE



LAVAGGIO DI MATERIALI NON RESISTENTI AGLI ACIDI



Resa: 2-6 mq/L. Applicare con spazzole e paglietta marrone o nera.

WAXOUT FORTE

IL DECERANTE PER ASPORTARE CERE E VECCHI TRATTAMENTI

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	tensioattivi non ionici biodegradabili oltre il 90%, ammoniaca, alcool benzilico.
Stato fisico	liquido
Colore	incolore
Punto di infiammabilità	non infiammabile
pH	13 (sol. 1%)
Temperatura d'impiego	> 30 °C
Peso specifico	1,000 g/mL
Corrosività	irritante
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	8 / 1719 / III
VOC (direttiva 1999/13/CE)	9,00 % (90,00 g/L)
VOC (carbonio volatile)	6,5 % (65,72 g/L)

Ingredienti conformi al regolamento CE n.648/2004: tensioattivi non ionici<5%; EDTA sale di sodio <5%.

MODALITÀ D'USO

Diluire WAXOUT FORTE 1:1 – 1: 2 con acqua calda (per alti spessori di cera, inumidire la superficie con SOLVENTE SG 43 o con SOLVENTE F/CH, prima di applicare il decerante), stendere la soluzione sulla superficie, attendere 10-15 minuti affinché il prodotto ammorbidisca la cera, aiutandosi con spazzole, paglietta marrone o nera o idonei macchinari, mantenendo il pavimento sempre bagnato. Asportare e sciacquare abbondantemente con acqua calda, aggiungere ANTISCHIUMA WSK 1 all'acqua di risciacquo per eliminare eccessi di schiuma, se necessario ripetere l'operazione. A pavimento asciutto, procedere alla riceratura o al lavaggio con detergente acido specifico se trattasi di un trattamento.

Resa: La resa varia in funzione dello spessore della cera da asportare, mediamente è di 2 – 6 mq/L.

AVVERTENZE

Per parquet, diluire 1:1 con acqua calda ed effettuare interventi localizzati, decerando piccole porzioni (1-2 mq) di pavimento alla volta.

PRECAUZIONI

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/il viso.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il
punto vendita
più vicino

